

技術報告書

ArtistDesign

TEL:0727-56-6671 FAX:0727-58-6500

E-mail:webmaster@artistdesign-art.com

項目 注型樹脂成分表
耐熱透明

項目		数 値	備 考
外 観	A 液	無 色 透 明	ポリオール類
外 観	B 液	無 色 透 明	イソシアネート類
製 品 色		無 色 透 明	日光で黄変します
粘 度 (mPas,25)	A 液	840	BM型粘度計
	B 液	120	
比 重 (25)	A 液	1.11	標準比重計
	B 液	1.21	標準比重計
混 合 比	重量比	100:200	
可 使 時 間	25	4分 30秒	樹脂 100g
製 品 比 重		1.24	JIS K - 6911
硬 度	Shore D	80 - 85	
引 張 強 度	kg/cm ²	920	JIS K - 6911
伸 び	%	10	
曲 げ 強 度	kg/cm ²	1000	
曲げ弾性率	kg/cm ²	23000	
衝 撃 強 度	kg-cm/cm	11 - 14	Izod V notch
収 縮 率	%	0.2	社内規格
線膨張係数		7× 10	JIS K - 6911
熱変形温度		105	JIS K - 7207

特 記 事 項

弊社Webページにおける全てのPDFについて、無断転載、改変等を禁止します。

従って利用者は著作権者の承諾なしに上記記載のデータを印刷することはできません。

原則として、利用者が各種ブラウザを通じて画面に呼びだして閲覧することまでを許可します。

全ての著作権は株式会社アーティストデザインに帰属します。